

MTC CURING K

Strat de protecție pentru împiedicarea vaporizării
apei din compoziția betonului/șapei –
Nr.art.13.101

Standard:
Pagina 1 din 2

Producator: MTC GmbH– Germania
Fisă tehnică: ediția 2014

Avantaje:

- Protecție împotriva uscării premature a betonului /șapei.
- Reducerea fisurilor cauzate de contracție.
- Reduce formarea prafului pe suprafață.

Domeniu de aplicare:

- Pentru protecția suprafețelor de beton, care urmează a fi vopsit sau învelit.

Date tehnice:

Materie de bază:	Acrilat
Formă:	Lichid
Culoare:	Alb
Valoare pH:	11,0 - 13,0
Densitate la 20°C:	1,01 - 1,03 gr/ml
Temperatura întărire:	peste +5°C

Mod de întrebuințare:

- Suprafața de bază trebuie să aibă o capacitate de absorbție bună și lipsită de impurități, ce pot împiedica aderența produsului pe suprafață (praf, pământ, părți desprinse, ulei, grăsimi, etc). Produsul MTC Curing K se va aplica în stare nediluată pe suprafața ușor umedă a betonului.
- Se aplică cu pulverizator sau rolă. După aplicare, în decursul a cel puțin 12 ore după aplicare (în funcție de temperatura ambientală) va crea o peliculă rezistentă la diferite condiții meteorologice.
- Capacitatea de protecție a produsului depinde considerabil de uniformitatea și omogenitatea aplicării. Nu se aplică pe o suprafață cu apă stătătoare, deci aceste bălți trebuie îndepărtate de pe suprafața betonului.

Consum:

- 200 – 250 gr / m² depinzând de capacitatea de absorbție a suprafeței. Se aplică cu pulverizator sau rolă.

Ambalaj:

- Bidon PVC – 30 kg, butoi PVC – 210 kg, container de 1000 kg net.





MTC CURING K

Strat de protecție pentru împiedicarea vaporizării
apei din compoziția betonului/șapei –
Nr.art.13.101

Standard:
Pagina 2 din 2

Producator: MTC GmbH– Germania
Fisă tehnică: ediția 2014

Protecția muncii:

- Clasă Xi „efect de iritare” (R36/38: Irită pielea și ochii)
- Nu este o substanță periculoasă conform normelor de transport
- WGK 1 (clasificare proprie) risc scăzut de poluare
- Consultați fișa de securitate

Depozitare / Observații:

- Aprox. 12 luni ferit de razele solare și îngheț pe timpul depozitării, protejați împotriva contaminării.
- Respectați măsurile igiene generale pe timpul utilizării produselor noastre. Materiile prime și produsele procesate și fabricate de către noi sunt subiect al unor inspecții stricte la fabrică. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în baza evoluțiilor tehnice. Controlul extern de calitate se efectuează în centre de testare autorizate. Toate specificațiile sunt valabile în condiții normale și sunt elaborate cu bună-credință. Responsabilitatea legală directă nu poate fi dedusă în baza instrucțiunilor din prezenta fișă. Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că produsele și procedeele noastre trebuie testate pentru a verifica caracterul acceptabil al acestora.

Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți cu atenție foaia informativă de securitate.

