

Rapolith®

Mortar - ciment impermeabil cu priză rapidă

Standard: EN 1504-3:2005
Pagina1 din 2

Producator: Compaktuna– Belgia
Fisătehnică: ediția 2014 rev. 0902



- RAPOLITH oprește scurgerile de apă în 3-4 minute de la aplicare.
- Varietate largă de utilizare.
- Ușor de aplicat.

Domeniu de aplicare:

- Oprirea scurgerilor de apă în pivnițe, la rezervoare de apă, țevi din az bociment, etc.
- La îmbinările țevilor din beton.
- La betonarea, fixarea rapidă a utilajelor tehnologice.



Date tehnice:

Compoziție:	Ciment Portland
Formă:	Pulbere
Culoare:	Gri
Valoare pH:	± 12
Densitate:	2,8 – 3,2 gr / cm ³ la 20°C
Solubilitate în apă / curățare unelte:	Da

Mod de aplicare:

- În cazul în care există scurgeri de apă se recomandă presărarea produsului pe locul afectat, în mod treptat, de sus în jos.
- Dacă se va folosi RAPOLITH amestecat cu apă, acesta va fi preparată cu o cantitate cât mai redusă de apă (pastă deansă), aplicând acesta pe partea dorită.
- La fixarea șuruburilor utilajelor, RAPOLITH se amestecă în mod obișnuit cu agregate.





Rapolith®

Mortar - ciment impermeabil cu priză rapidă

Standard: EN 1504-3:2005
Pagina2 din 2

Producator: Compaktuna– Belgia
Fisătehnică: ediția 2014 rev. 0902

- Pe timp de iarnă, la temperaturi scăzute, se va folosi apă caldă la prepararea amestecului pentru a păstra timpul de priză inițială.

Consum:

- În funcție de necesități

Ambalaj:

- Găleți / saci de 5kg.

Certificat:

- Certificat: CE și DOP emis de PTB Compaktuna

Depozitare / Observații:

- Timpul de priză se poate modifica prin adăgarea unui alt tip de ciment.

