MULTIPLAST G HK

Aditiv întăritor multifuncțional pentru prefabricate – Nr.art. 06.107 / vers.12/11

Standard: EN 934-2
Pagina 1 din 2

Producator: MTC GmbH– Germania
Fisă tehnică: ediția 2014

Avantaje:

- Capacitate de compactare îmbunătățită
- Efect de plastifiere
- Intensificarea culorii la prefabricate colorate
- Măreşte calitatea suprafeței.
- Îmbunătățeşte procesul de decofrare.
- Economisire ciment cu până la 20%.

Domeniu de aplicare:

- Pentru prepararea produselor din beton monolitic, colorat sau învelişuri din beton, ex.: pavele din beton, borduri, etc.
- Pentru produse din beton fără eflorescențe.
- Pentru producerea produselor din beton colorat.
- Produse din beton rapid decofrabile.
- La cimenturi care au tendința de decolorare.

Date tehnice:

Materie de bază:	Sulfonat alcilaril
Formă:	Lichid
Culoare:	Galben
Valoare pH:	9,0 ±2,0
Densitate la 20°C:	1,06 ±0,02 gr/ml
Temperaturaîntărire:	peste +5°C

Mod de întrebuințare:

- Multiplast G/HK trebuie adăugat în betonul preamestecat.
- Nu se adaugă în amestecul uscat.
- Trebuie să se asigure un timp suficient de amestecare.
- Încazulturnăriiradieruluişialtorelemente de beton, aditivul se amestecăîncompoziţiaambeloramestecuri.
- Înainte de utilizareaaditivelor MTC încompoziţiabetonului, trebuiedeterminatăcomptibilitateaacestora, prinefectuareaunui test înprealabil.

MULTIPLAST G HK

Consum:

- 0,2 – 0,5 %M din greutatea cimentului.
- Cantitatea necesară de aditiv se bazează pe caracteristicile cimentului utilizat şi trebuie determinată printr-un test inițial în conformitate cu DIN EN 206-1.

Ambalaj:

- Bidoane de 30 kg, butoaie de 230 kg, rezervoare de 1000 kg.

Protecția muncii:

- Nu este o substanță periculoasă conform ordonanței pentru substanțe periculoase
- Nu este o substanță periculoasă conform normelor de transport
- WGK 1 (clasificare proprie) risc scăzut de poluare
- Consultați fişa de securitate

Depozitare / Observații:

- Aprox. 12 luni ferit de razele solare şi îngheț pe timpul depozitării, protejați împotriva contaminării..
- Se vor respecta măsurile generale de igienă pe timpul utilizării produselor noastre. Materiile prime şi produsele procesate şi fabricate de către noi sunt subiect al unor inspecții stricte la fabrică. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în baza evoluțiilor tehnice. Controlul extern de calitate se efectuează în centre de testare autorizate. Toate specificațiile sunt valabile în condiții normale şi sunt elaborate cu bună-credință. Responsabilitatea legală directă nu poate fi dedusă în baza instrucțiunilor din prezenta fişă. Dorim să vă aducem la cunoştință faptul că produsele şi procedeele noastre trebuie testate pentru a verifica caracterul acceptabil al acestora.

Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți cu atenție foaia informativă de securitate.