

TF-01

Plastifiant pentru beton/sapa

Standard: SR EN 934-2+A1
Pagina 1 din 2

Producator: SC PROMIX PLUS SRL
Fisă tehnică: ediția 2016

Avantaje:



- Rezistență inițială și finală superioară.
- Scăderea proporției necesare de apă / ciment.
- Lucrabilitate îmbunătățită.
- Economisire ciment.

Domeniu de aplicare:

- Pentru realizarea șapelor de ciment la interior și exterior, inclusiv la pardoseli cu incalzire inglobata, din beton și beton armat.
- TF-01 se utilizează pentru îmbunătățirea caracteristicilor șapelor, mortarelor sau betonului proaspăt și întărit.

Date tehnice:

Materie de bază:	Lignosulfonat
Formă:	Lichid
Culoare:	Maro
Valoare pH:	2.0-3.7
Densitate la 20°C:	1,10 ±0,03 gr/ml
Temperatura întărire:	peste +5°C
Conținut clor:	≤ 0,10 % din masa
Conținut substanțe alcaline:	≤ 5.0 % din masa (ca echivalent Na ₂ O)

Mod de întrebuințare:

- TF-01 se adaugă la apa de amestecare, după care se adaugă cimentul și agregatele
- Asigurați-vă că se alocă suficient timp de amestecare.
- Vă rugăm luați în considerare standardele evidențiate în SR EN 206-1 când utilizați aditivi pentru beton.

Consum:

- 0.1 – 1.0 % greutate din masa cimentului.
- Cantitatea necesară de aditiv se bazează pe caracteristicile cimentului utilizat și trebuie determinată printr-un test inițial în conformitate cu SR EN 206-1.

Ambalaj:

- Bidoane de 5 l

TF-01

Plastifiant pentru beton/sapa

Standard: SR EN 934-2+A1
Pagina 2 din 2

Producator: SC PROMIX PLUS SRL
Fisă tehnică: ediția 2016

Certificat:

- Corespunde SR EN 934 – 2 tabel 2: Aditiv plastifiere
- Număr de certificare a aditivului plastifiant:

Protecția muncii:

- Nu este o substanță periculoasă conform ordonanței pentru substanțe periculoase
- Nu este o substanță periculoasă conform normelor de transport
- Consultați fișa de securitate

Depozitare / Observații:

- Aprox. 12 luni ferit de razele solare și îngheț pe timpul depozitării, protejați împotriva contaminării..
- Se vor respecta măsurile generale de igienă pe timpul utilizării produselor noastre. Materiile prime și produsele procesate și fabricate de către noi sunt subiect al unor inspecții stricte la fabrică. Ne rezervăm dreptul de a face modificări în baza evoluțiilor tehnice. Controlul extern de calitate se efectuează în centre de testare autorizate. Toate specificațiile sunt valabile în condiții normale și sunt elaborate cu bună-credință. Responsabilitatea legală directă nu poate fi dedusă în baza instrucțiunilor din prezenta fișă. Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că produsele și procedeele noastre trebuie testate pentru a verifica caracterul acceptabil al acestora.
- **Pentru mai multe informații vă rugăm să citiți cu atenție foaia informativă de securitate.**